



Ремет
Техинформация
271

Участок изготовления
оболочек - Огнеупоры:
Наполнители и обсыпка

LHT Электрокорунд

Электрокорунд Remet UK – материал высокой чистоты для изготовления керамических оболочек с высокой термостойкостью в процессе литья по выплавляемым моделям.

Remet LHT – табулярный электрокорунд со специально подобранным размером частиц, высокой плотностью, низкой щелочностью. Данный продукт обладает низкой пористостью, высокой химической стойкостью, стойкостью к термическому удару, высокой механической прочностью, очень высокими твердостью и износостойкостью.

Материал идеально подходит для изготовления керамических оболочек с высокой термостойкостью.

Обращение и хранение

Хранить в прохладном сухом помещении

Охрана труда и здоровья

Избегать попадания в глаза, на кожу и одежду. Перед началом работы ознакомьтесь с Листком Безопасности Материала.

Упаковка

Мешки по 25 кг

Код ТНВЭД

28182000 - Aluminium Oxide

Утилизация

Утилизировать в соответствии с Местным и Федеральным Законодательствами

| Типичные свойства | |
|--------------------------------|-------|
| Al ₂ O ₃ | 99.6% |
| Na ₂ O | 0.20% |
| Fe ₂ O ₃ | 0.12% |
| SiO ₂ | 0.09% |
| CaO | 0.05% |
| MgO | 0.05% |

REMET UK LTD
44 Riverside II, Sir Thomas Longley Road
Rochester, Kent ME2 4DP, UK

T: +44 (0) 1634 226 240
F: +44 (0) 1634 226 241
E: Enquiries@remetuk.com

YOUR CONCEPT TO CASTING PARTNER



| Результаты рессева (размер частиц) | | | | | | | |
|------------------------------------|--------|---------------|---------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Mesh | F-grit | 14 - 28 (F30) | 24 - 48 (F60) | 70 (F100) | 90 (F230) | 200 (F360) | 325 (F600) |
| 14 | 14 | 3.9 | | | | | |
| 25 | 25 | | 4.6 | | | | |
| 30 | 30 | 91.9 | | | | | |
| 50 | 55 | 4.2 | 90.5 | | | | |
| 80 | 80 | | | 0.5 | Tr. | | |
| 100 | 95 | | | 12.5 | 2.1 | Tr. | |
| 120 | 100 | | 4.9 | 59.7 | | | |
| 140 | 110 | | | | 6.4 | 3.1 | Tr. |
| 200 | 180 | | | | | 5.9 | 1.1 |
| 325 | 235 | | | | | | 6.4 |
| Pan | Pan | Tr. | Tr. | 27.3 | 91.5 | 91.0 | 92.5 |

Примечание: информация является актуальной на момент публикации.

Информация и/или рекомендации даны на основании данных исследований и рассматриваются как точные. Документ предлагается к использованию квалифицированным техническим персоналом на их собственное усмотрение и риск без гарантии точности данных. Ремет не предоставляет гарантии и не признает ответственности за использование продукта и относящейся к этому использованию информации. Никакая часть данного документа не может рассматриваться как рекомендация к нарушению патентного права.

YOUR CONCEPT TO CASTING PARTNER